

ميجا بوند اس بي ار

لاصق على الجودة متعدد الإستخدامات للخرسانة و المونة

المواصفات

* **ميجا بوند اس بي ار** سائل ابيض حليبي أساسه ستايرين بيوتاديين مطاط غير قابل للاشتعال ،غير سام ومتعدد الاستخدام .

مجال الاستخدام

- * يضاف للخلطة الاسمنتية لانتاج روية ذات قوة التحام للخرسانة الجديدة بالخرسانة القديمة ، التصاق البياض بالخرسانة ذات السطح الناعم ، التصاق اللباسة على الارضيات لمنع ظاهرة التطبيل .
- * يضاف لانتاج مونة خاصة باعمال الترميم والتعشيش في الخرسانة ذات قوة التصاق عالية ، لعمل اللباسة ذو سمك قليل للارضيات وذات مقاومة عالية للبرى والاحتكاك .
- * يستخدم في انتاج سائل ذو خواص عالية لسد مسام الخرسانة او البياض مما يساعد على تقوية السطح وتحسين خواصه .

المميزات العامة

- زيادة الالتحام وقوة الالتصاق للخرسانة والمونة الاسمنتية .
- * يساعد على تقليل الانكماش مما يودي الى تفادى الشروخ التي تحدث بعد الجفاف
- يزيد من مقاومة الخرسانة اوالبياض من الكيماويات والاملاح الضارة.
- * يقلل من نفاذية الخرسانة او البياض للمياة.

طريقة الاستخدام

• لانتاج روية الميजा بوند اس بي ار

- * يراعى تنظيف السطح جيدا من أى شوائب او عوالق او اترية .
- * يبلل السطح بالمياه ليصبح رطبا .
- * يخفف الميजा بوند اس بي ار بالمياه النظيفة بنسبة 5:1 ويضاف الى خليط من الاسمنت والرمل (نسبة الخلط 1:1) ويقطب جيدا للوصول حتى قوام الروية المطلوب ويوضع باستخدام البروة او الفرشاة ويتم وضع طبقة المونة قبل جفاف الروية .

• مونة الميजा بوند اس بي ار

- * يتم تخفيف الميजा بوند اس بي ار بالمياه النظيفة بنسبة 5:1 ويضاف الخليط الى المونة الاسمنت المكونة من اسمنت الى رمل نسبة 3:1 حتى الوصول الى قوام المونة المطلوب
- * تدهن طبقة من روية الميजा بوند اس بي ار ثم يتم وضع طبقة مونة الميजा بوند اس بي ار قبل تمام جفاف الروية

* المونه العاديه

اجهاد الانحناء (كجم/سم ²)	اجهاد الشد (كجم/سم ²)	اجهاد الانضغاط (كجم/سم ²)	المونه العاديه
71	25	270	مونة ميجا بوند اس بي ار
103	45	360	

• دهان غلق المسام وتقوية السطح

- * يخلط الميजा بوند اس بي ار بالمياه النظيفة بنسبة 4:1
- * يدغن الخليط على السطح المراد تقويته بالفرشاة اوالرولة بعد التأكد من نظافة السطح جيدا .
- * يسمح بجفاف الطبقة الاولى قبل دهان الطبقة التالية بخليلط من الميजा بوند اس بي ار بنسبة 2:1 .

المعالجة

- * في الجو البارد يفضل عمل مونة الميजा بوند اس بي ار اثناء النهار مع معالجة السطح بالمياه بعد 24 ساعة
- * في الجو الحار يراعى عمل مونة الميजा بوند اس بي ار في الاماكن المفتوحة بعد الظهيرة ويجب معالجتها بالمياه في اليوم التالى في الصباح واثنا اليوم .

المواصفات الفنية

الكثافة عند درجة حرارة 25 °م	1,02 كجم/لتر	الشكل	سائل ابيض حليبي
القلوية	10	نسبة المواد الصلبة	48 %

العبوات 1 كجم ، 5 كجم ، 20 كجم ، 125 كجم

مدة التخزين 9 اشهر من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبة وفي عبوات محكمة الغلق.

- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفنى بالشركة.
- المعلومات الواردة بالنشرات الفنية تم الوصول لها نتيجة الاختبارات في ظروف معملية.
- يجب مراعاة التنفيذ للمواد في ظروف صحية وهوية مناسبة.