

ميجا بلاست دي ام

اضافات للخرسانه والمونه لمنع نفاذية المياه ومقاومة الكيماويات والاملاح

المواصفات

* **ميجا بلاست دي ام** اضافته للخرسانه تحقق المواصفات الامريكيه **ASTM - C494- 81 type A**
* اضافات سائله للخرسانه الطازجه او المونه الاسمنتيه خاليه من الكلوريدات لمنع نفاذية المياه ولمقاومة الاملاح والكيماويات.

المميزات العامه

تستخدم اضافات **ميجا بلاست دي ام** في خرسانه الخزانات او المنشآت المائيه:
* اضافات مثاليه للمنشآت تحت سطح الارض والاساسات والكبارى والانفاق وكذا المعرضه للاملاح والكيماويات.
* **ميجا بلاست دي ام** تزيد قابليه الخرسانه للتشغيل مع استخدام نفس نسبة المياه.
* تستخدم عند الاحتياج لعمل عزل ضد المياه لخزانات الشرب وحمامات السباحه ودورات المياه.
* تعطى زياده ملحوظه في اجهاد الانضغاط النهائى وتحسن من كثافه وجوده الخرسانه.
* يمكن استخدام **ميجا بلاست دي ام** بجرعات مضاعفه لزيادة زمن الشك الابتدائى.
* تمنع تعشش الخرسانه المسلحه التى تحتوى على نسب حديد عاليه وتقلل من ظاهرة انفصال حبيبات الخرسانه.
* تستخدم **ميجا بلاست دي ام** مع جميع انواع الاسمنت البورتلاندى العادى بما فيها الاسمنت المقاوم للكبريتات.

طريقة الاستخدام

ميجا بلاست دي ام تضاف بجرعات للخرسانه اثناء الخلط بعد اضافه المياه.
• الجرعة السائده بنسبة ٠.٢٥ الى ٠.٥٥ % من وزن الاسمنت لكل متر مكعب خرسانه.
• فى حالة مضاعفة الجرعة يمكن الحصول على زمن شك ابتدائى اطول.
• **ميجا بلاست دي ام** لا تضاف الى الخلطات الجافة.

STRENGTH in Construction

المواصفات الفنية

الكثافة عند درجة ٢٥ م°	١.١٣ كجم/لتر	الشكل واللون	سائل بى
نسبة التترات	صفر	الوميض	لا تشتعل
نسبة الكلوريدات	صفر	قابلية تشغيل الاسمنت	جميع انواع الاسمنت البورتلاندى بما فيها الاسمنت المقاوم للكبريتات

٥ كجم ، ٢٠ كجم ، ٢٠٠ كجم

العبوات

١٢ شهر من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبة وفي عبوات محكمة الغلق.

التخزين

- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفنى بالشركة.
- المعلومات الواردة بالنشرات الفنية تم الوصول لها نتيجة الاختبارات فى ظروف معملية.
- يجب مراعاة التنفيذ للمواد فى ظروف صحيه وتحميه مناسبه.

STRENGTH in Construction