

ميجا بلاست سوپر ايه بي جى

اضافات للخرسانة فائقة الجودة لتحسين قابلية التشغيل وزيادة اجهاد الانضغاط مع زيادة زمن الشك الابتدائى

المواصفات

- **ميجا بلاست سوپر ايه بي جى** اضافات للخرسانة تحقق المواصفات الامريكية **ASTM – C494-type A,B and G**
- اضافات سائلة للخرسانة الطازجة بنية اللون جاهزة للاستخدام وخالية من الكلوريدات

المميزات العامه

- * **ميجا بلاست سوپر ايه بي جى** اضافة للخرسانة ذات درجة جودة فائقة تعطى اجهادات عالية مبكرة ونهائية مع زيادة محسوسة في زمن الشك الابتدائى.
- * تقلل من معدل استهلاك الاسمنت دون نقص في اجهاد الانضغاط.
- * تحسن من جودة وكثافة الخرسانة مع زيادة تماسكها بمديد التسليح.
- * تمنع تعشيش الخرسانة المسلحة التي تحتوى على نسب حديد عالية وتقلل من ظاهرة انفصال حبيبات الخرسانة.
- * تساعد على تسهيل ضخ الخرسانة بالمضخات مع تقليل الاحتكاك وتمنع انسداد المواسير المستخدمه.
- * **ميجا بلاست سوپر ايه بي جى** اضافته تستخدم مع جميع انواع الاسمنت البورتلاندى العادى بما فيها الاسمنت المقاوم للكبريتات.

طريقة الاستخدام

- **ميجا بلاست سوپر ايه بي جى** تضاف بجرعات للخرسانة اثناء الخلط بعد اضافة المياه.
- الجرعة السائدة بنسبة ٠.٢٠ ر. الى ٠.٣٥ ر. % من وزن الاسمنت لكل متر مكعب خرسانه.
- يمكن زيادة الجرعة حتى ٢% من وزن الاسمنت مع مراعاة الا تقل مياه الخلط عن الكمية اللازمة لتفاعل الاسمنت.
- **ميجا بلاست سوپر ايه بي جى** لا تضاف الى الخلطات الجافة.

STRENGTH in Construction

المواصفات الفنية

الكثافة عند درجة ٢٥ م°	١,١٨ ± ٠,٠١ كجم / لتر	اللون والشكل	سائل بني
نسبة الكلوريدات	صفر	الوميض	لا تشتعل
نسبة النترات	صفر	قابلية الخلط مع الاسمنت	جميع انواع الاسمنت البورتلاندى

٥ كجم ، ٢٠ كجم ، ٢٠٠ كجم

العبوات

١٢ شهر من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبة وفي عبوات محكمة الغلق.

التخزين

- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفنى بالشركة.
- المعلومات الواردة بالنشرات الفنية تم الوصول لها نتيجة الاختبارات فى ظروف معملية.
- يجب مراعاة التنفيذ للمواد فى ظروف صحيه وتهويه مناسبه.

STRENGTH in Construction