

ميجا بوكس زد آر

دهان ايوكسى غنى بالزنك مقاوم للصدأ و الاحتكاك للمنشآت المعدنية

المواصفات

* ميجا بوكس زد آر دهان ايوكسى غنى بالزنك من مركبين يحتوى على مذيبات

المواصفات القياسية

* ميجا بوكس زد آر مطابق للمواصفات القياسية المصريه ١٩٦٢/١٩٦ .

المميزات العامة

- * ذو مقاومة عالية للصدأ و البرى و الاحتكاك .
- * مقاومة عالية للاملاح و الزيوت والمذيبات .
- * يوفر قوة التصاق عالية بين الخرسانة وحديد التسليح .
- * اقتصادى سهل التشغيل سواء بالرولة او بالفرشاة او بالرش
- * مناسب تماماً للمنشآت الحديدية المعرضه للصدأ والعوامل الجوية القاسيه
- * للمنشآت المعدنية والحديد مثل الكبارى والجمالونات
- * يستخدم لحماية الاجزاء الحديدية المغموره بالمياه مثل غاطس السفن
- * لحماية المواسير والتانكات الحديدية والمعدات المعدنية

مجالات الاستخدام

- يستخدم لحماية ومعالجة حديد التسليح من الصدأ و لضمان الحصول على التصاق أقوى بين الخرسانه وحديد التسليح .
- للاستخدام فى دهان المنشآت المعدنية المعرضة للعوامل الجوية القاسية .
- لحماية الهياكل الحديدية و المواسير وخلافه من التآكل و الكيماويات .

اعداد السطح

- يجب تنظيف السطح جيدا وازالة الصدأ ان وجد .
- يتم اضافة محتويات المركب (ب) ببطء بالكامل داخل عبوة المركب (أ) ويقلب الخليط جيدا لمدة لاتقل عن ٣ دقائق ويفضل استعمال خلاط بطيء السرعة.
- يتم دهان خليط ميجا بوكس زد آر باستخدام الرولة او الفرشاه او بالرش .

STRENGTH in Construction

المواصفات الفنية

اللون	رمادى	زمن الجفاف الابتدائى عند ٢٥ م°	٦٠ دقيقة
الكثافة عند ٢٥ م°	١.٢٥ ± ٠.٠٢ كجم / لتر	زمن الجفاف النهائى عند ٢٥ م°	٢٤ ساعة
نسبة المواد الصليه	٧٥%	زمن التصلد الكامل	٧ أيام
فترة التشغيل عند ٢٥ م°	٣ ساعات	وقت دهان الوجه التالى	١٢-٢٤ ساعه
نسبة الخلط	٤ : ١ بالوزن	سمك الفيلم الجاف	٧٥ - ٧٠ ميكرون

حوالى ٢٠٠ جم / ٢م / وجه

معدل الاستهلاك

١ كجم ، ٤ كجم (مجموعه من مركبين)

العبوات

٦ أشهر من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبة وفي عبوات محكمة الغلق.

التخزين

- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفنى بالشركه.
- المعلومات الواردة بال نشرات الفنيه تم الوصول لها نتيجة الاختبارات فى ظروف معملية.
- يجب مراعاة التنفيذ للمواد فى ظروف صحيه وتهويه مناسبه.

STRENGTH in Construction