

ميجا بوكس زد ان بي

دهان ايبوكسى مقاوم للصدأ والاحتكاك للمنشآت المعدنية

المواصفات

- ميجا بوكس زد ان بي مركب ايبوكسى يحتوى على مذيبات اساسه فوسفات الزنك على الجودة.
- للاستخدام فى المنشآت المعدنية المعرضة للعوامل الجوية القاسية.
- دهانات لحماية الخزانات والمواسير والهياكل الحديدية لحمايتها من التآكل والكيماويات.
- ميجا بوكس زد ان بي لحماية ومعالجة حديد التسليح من الصدأ.

المميزات العامة

- * ذو مقاومة عالية للصدأ والبرى والاحتكاك.
- * مقاومة عالية للاملاح والزيوت والمذيبات.
- * غير ضار بالصحة او بالبيئة.
- * اقتصادى وسهل التشغيل سواء بالرولة او بالفرشاه او بالرش.
- * ذو قوة التصاق عالية بين الحديد والحرسانة.
- * يستخدم فى المنشآت المعرضة لدرجة حرارة عالية فى الوسط الجاف حتى ١٠٠ درجة مئوية

مجالات الاستخدام

- يجب تنظيف السطح جيداً وازالة الصدأ ان وجد.
- يتم وضع عبوة المركب (ب) بالكامل داخل عبوة المركب (أ) ويقرب الخليط جيداً لمدة لاتقل عن ٣ دقائق.
- يستخدم ميجا بوكس زد ان بي بالرولة او بالفرشاه او بالرش.
- يجب مراعاة الشروط الصحيه والتهوية الجيده فى الاماكن المغلقة.

المواصفات الفنية

رمدى / اخضر	اللون	١.١٨ ± ٠.٠٢ كيلو جرام/لتر	الكثافة عند درجة حرارة ٢٥° م
٢٤ ساعة	زمن الجفاف النهائى	٦٠ دقيقة	زمن الجفاف الابتدائى عند درجة حرارة ٢٥° م
٧ ايام	زمن التصلب الكامل	٧٥ %	نسبة المواد الصلبة
٢٠٠-٣٠٠ جرام/م ^٢	معدل الاستهلاك	٢ : ١ (بالوزن)	نسبة الخلط

STRENGTH in Construction

١ كجم ، ٣ كجم (مجموعة من مركبين)

العبوات

٦ أشهر من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبة وفي عبوات محكمة الغلق.

التخزين

- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفني بالشركة.
- المعلومات الواردة بالنشرات الفنية تم الوصول لها نتيجة الاختبارات في ظروف معملية.
- يجب مراعاة التنفيذ للمواد في ظروف صحيه وتهويه مناسبه.

STRENGTH in Construction