

ميجا بي يو فليكس

ماده حشو فواصل من مركبين اساسها راتنج البولى يوريثان

المواصفات

* **ميجا بي يو فليكس** عبارة عن مادة خالية من المذيبات ذات مركبين أساسها البولى يوريثان المرن مع مواد مائه خاصه ذات مرونة دائمة تستخدم على البارد لحشو فواصل التمدد الأفقية و الرأسية .

المواصفات القياسية

* توفى ماده **ميجا بي يو فليكس** الاشتراطات الواردة بالمواصفات القياسية التالية

U.S. Federal Specification TT-S-00227 E Type 1 class A & ASTM D 1850 74/79

المميزات العامة

- * قوى الالتصاق على الاسطح الخرسانية و الحديدية .
- * مقاوم لزيوت الوقود و المواد البترولية .
- * مانع لتسرب المياه حتى تحت الضغوط العالية.

- * يستخدم على البارد لحشو الفواصل الأفقية و الرأسية.
- * دائم المرونة و ثابت الكفاءة عند تعرضه للتمدد والانكماش المستمر .
- * مناسب للاستخدام فى الاحواء الحارة و الباردة .

مجالات الاستخدام

- **ميجا بي يو فليكس** مصمم خصيصاً لحشو فواصل التمدد والانكماش للارضيات المعرضه للمرور الثقيل والخفيف
- فواصل ممرات الطائرات و الطرق الخرسانية والجراجات و المناجر و اماكن التزود بالوقود و مخازن الزيوت و الوقود
- فواصل ارضيات مصانع التقطير ووصلات الانابيب.
- الفواصل المعرضة للمياة او للحركة الثقيلة او المعرضة للاختلافات الكبيرة فى درجات الحرارة او الظروف الجوية القاسية.
- فواصل التمدد الأفقية للمنشآت فوق و تحت سطح الارض

طريقة الاستخدام

- يراعى ان تكون جوانب الفاصل جافة نظيفة خالية من الاتربة والزيوت و الشحوم وخلافه .
- يراعى استواء حافتي الفاصل للحصول على فاصل منتظم .
- يتم عمل حشو خلفى لفواصل التحكم و تحديد العمق المطلوب ملئه ، ويفضل الا يزيد عمق الفاصل عن اتساعة كما يفضل الأ يقل عرض او عمق الفاصل عن ٦ مم .
- يفضل لصق شريط لاصق على حواف السطح الخارجى للفاصل .
- يدهن جانبي الفاصل بدهان تحضرى من **ماده ميجا بوكس بي** بمعدل ٢ - ٣ % من كمية **ميجا بي يو فليكس** و يترك لمدة ٣٠ - ٤٠ دقيقة قبل صب مادة **ميجا بي يو فليكس**
- يخلط مركبى **ميجا بي يو فليكس** خلطاً جيداً باستخدام خلاط يدوى او خلاط كهربى بطى السرعة لمدة ٣ دقائق و حتى الحصول على قوام متجانس .
- يصب المخلوط بعناية فى الفاصل او يستخدم مسدس ملء الفواصل او سكينه المعجون مع مراعاة ملء الفواصل بعناية .

STRENGTH in Construction

المواصفات الفنية

اللون	ملون	زمن الشك النهائي عند ٢٥° م	٤٨ ساعة
الكثافة عند درجة ٢٥° م	١.٦٠ ± ٠.٠٠٤ كجم / لتر	نسبة الفاقد في الوزن (بعد الجفاف)	اقل من ٢ %
نسبه المواد الصلبة	%١٠٠	نسبة الفاقد في الحجم	صفر
فترة التشغيل عند درجة ٢٥° م	٩٠ دقيقة	نسبه الاستطالة عند الكسر	%١٠٠
زمن الشك الابتدائي عند درجة ٢٥° م	١٨-٢٤ ساعة	معدل الاستهلاك	١.٦ كجم / لتر

٤ كجم (من مركبين)
العبوات

٦ أشهر من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبة وفي عبوات محكمة الغلق.

التخزين

- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفني بالشركة.
- المعلومات الواردة بالنشرات الفنية تم الوصول لها نتيجة الاختبارات في ظروف معملية.
- يجب مراعاة التنفيذ للمواد في ظروف صحيه وتهويه مناسبه.

STRENGTH in Construction