

ميجا بيو لوكس

دهان بلاستيك مط فائق الجودة مقاوم لنمو الفطريات
(مطابق للمواصفات الامريكيه A.S.T.M - معتمد من المركز القومى للبحوث)

المواصفات

* **ميجا بيو لوكس** دهان اساسه تركيبية متقدمة من راتنج الاكريليك واجود انواع اكسيد التيتانيوم ومواد خاصه مقاومه لنمو البكتيريا والطحالب

مجال الاستخدام

- * يراعى تنظيف السطح جيدا وان يكون خالى من الاتربة او السواقط او أى مواد غريبة .
- * يقلب المركب جيدا قبل البدء فى الاستخدام .
- * يتم عمل وجة معجون او اكثر باستخدام سكينه المعجون حسب حالة السطح وذلك باستخدام **معجون ميجا** .
- * يمكن استخدام وجة بطانة من **ميجا بيو لوكس** المخفف بالمياه بنسبة ٢٠.١٥ % .
- * يتم دهان وجهان من **ميجا بيو لوكس** للحصول على افضل النتائج .
- * يمكن اعادة الدهان خلال ٢-٤ ساعة من دهان الوجه السابق وحسب درجة الحرارة.
- * يستخدم الفرشاة او الرولة فى تطبيق **ميجا بيو لوكس**

المميزات العامة

- * يعطى لون ابيض شاهق وتغطية ممتازة ومظهر نائيا رائعا .
- * قابل للغسيل بالماء والصابون .
- * مقاومة عالية للبرى واحتكاك .
- * ذو قوة التصاق عالية على جميع اسطح مواد البناء
- * مقاومه عاليه لنمو الفطريات والبكتيريا والطحالب
- * سريع الجفاف ويمكن اعادة الدهان فى نفس اليوم .
- * مناسب تماما لدهان حوائط المستشفيات والمعامل وغرف العمليات ومصانع الاغذية ومنتجات الالبان

المواصفات الفنية

الكثافة عند درجه حرارة ٢٥ م	١.٣ ± ٠.٣ كجم / لتر	اللون	ابيض او ملون ليناسب جميع الازواق
القاعدية	٨.٥ - ٧.٥	زمن الجفاف عند درجه حرارة ٢٥ م	٣٠ دقيقة

STRENGTH in Construction

٦ - ٨ م / ٢م / كجم / وجبة.

معدل الاستهلاك

٥ كجم ، ١٥ كجم ، ٢٠ كجم

العبوات

٦ أشهر من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبة وفي عبوات محكمة الغلق.

التخزين

- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفني بالشركة.
- المعلومات الواردة بال نشرات الفنية تم الوصول لها نتيجة الاختبارات في ظروف معملية.
- يجب مراعاة التنفيذ للمواد في ظروف صحيه وتهويه مناسبه.

STRENGTH in Construction