

ميجا سيلر پي

دهان تحضيرى ونهائى لاصق ، للاستخدام قبل تنفيذ الدهانات المائية والمعجون

المواصفات

ميجا سيلر پي مستحلب مائى من راتنجات الاكريليك الصناعيه الخاصه ، تدهن به الاسطح قبل تنفيذ الدهانات النهائيه او المعجون بغرض غلق مسام السطح وزيادة تماسك حبيباته وتحسين تماسك والتصاق المعجون او الدهانات عليه.

مجال الاستخدام

- يستخدم كدهان تحضيرى (سيلر) قبل تنفيذ معجون البلاستيك او الدهانات على اسطح مواد البناء المختلفه بغرض زيادة قوة التصاقها على السطح
- يستخدم كبطانه للاسطح القديمه او الجديده من الخرسانه او البياض الاسمنتي او المصيص وعلى جميع الاسطح الاسمنتيه.
- ينصح باستخدامه قبل تنفيذ الدهانات الجديده على الدهانات القديمه السابقه
- يستخدم كاضافه للدهانات البلاستيكيه عند اللزوم
- يستخدم ايضا كدهان نهائى فوق الدهانات الاقتصاديه لعمل طبقه واقيه للاسطح

المميزات العامة

- * يوفر التصاق اقوى على اسطح مواد البناء المختلفه
- * غالق للمسام ويوفر من استهلاك الطبقات التاليه
- * لا يسبب اى تغيير فى لون الدهانات عند استخدامه
- * مقاوم للظروف الجويه وعوامل التعريه
- * يمكن تخفيفه بالماء بنسبة ١ : ١
- * مناسب للاستخدام الداخلى والخارجى على (البياض الاسمنتي ، الدهانات الاسمنتيه، المعجون ، الجبس ، الخرسانة)

طريقة الاستخدام

- * تنظف الاسطح جيداً من الاتربه والزيت والشحوم وخلافه
- * يتم الدهان وذلك باستخدام الفرشاه او الروله او مسدس الرش
- * يجب تنظيف المعدات جيداً بالمياه بعد التشغيل مباشرة.

STRENGTH in Construction

المواصفات الفنية

٦ - ٨ ساعات	فترة الجفاف النهائي	٠,٠١ ± ١,٠٥ كجم/لتر	الكثافة عند درجة حراره ٢٥° م
٨,٥ - ٩,٥	الرقم الهيدروجيني	شفاف او ملون	مظهر الفيلم الجاف
٦-١٠ م ^٢ /كجم/وجه ويعتمد على نوع السطح ومساميته	معدل الاستهلاك	٢٢ %	نسبة المواد الصلبه

١ كجم ، ٥ كجم ، ١٥ كجم ، ٢٠ كجم

العبوات

٦ أشهر من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبة وفي عبوات محكمة الغلق.

التخزين

- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفني بالشركه.
- المعلومات الواردة بالنشرات الفنية تم الوصول لها نتيجة الاختبارات في ظروف معملية.
- يجب مراعاة التنفيذ للمواد في ظروف صحيه وتهويه مناسبه.

STRENGTH in Construction