

ميجاكوت

دهان بلاستيك على الجودة

المواصفات

- ميجاكوت مستحلب أساسه الاكريليك للدهانات الخارجية والداخلية مطابق للمواصفات المصرية القياسية **Ess 1539-1993**.

طريقة الاستخدام

- يراعى تنظيف السطح وان يكون خالى من الاتربة او أى مواد غريبة .
- يقلب المركب جيدا قبل الاستخدام .
- يخفف الوجة الاول والثاني بنسبة تتراوح من ٣٥ % الى ٤٠ % .
- يخفف الوجة النهائى بالمياة النظيفة بنسبة تتراوح من ٥ الى ١٠ % .
- يراعى عمل معجون بين الطبقات اذا لزم الامر
- يمكن اعادة الدهان خلال ساعتين او اربعة ساعات حسب درجة الحرارة

المميزات العامة

- ذو قابلية عالية للغسيل ومقاومة الاحتكاك والبرى .
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية القاسية .
- مناسب للدهان ذو قوة التصاق عالية لجميع الاسطح الأمتننه والجسيه والمباني والحرسانة وكذا دهانات البلاستيك القديمة .
- سريع الجفاف ويمكن اعادة الدهان فى نفس اليوم .
- ثابت الالوان وذو بياض ناصع غير قابل للاصفرار .

المواصفات الفنية

الكثافة عند درجة حرارة ٢٥ م	١.٤ ± ٠.٠٣ كجم / لتر	الشكل والقوام	سائل ابيض او بأى لون ليناسب جميع الاذواق
اللزوجة	١٥ - ٢٠ poise	الجفاف	٣٠ . ٤٥ دقيقة
القاعدية	٧.٥ - ٨.٥	اعادة الدهان	٢ - ٤ ساعات

STRENGTH in Construction

١ کجم لكل ٥ الى ٧ متر مربع للوجه الواحد .

معدل الاستهلاك

٥ کجم ، ٢٠ کجم - ١٢٥ کجم

العبوات

٦ أشهر من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبة وفي عبوات محكمة الغلق.

التخزين

- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفني بالشركة.
- المعلومات الواردة بالنشرات الفنية تم الوصول لها نتيجة الاختبارات في ظروف معملية.
- يجب مراعاة التنفيذ للمواد في ظروف صحيه وتهويه مناسبه.

STRENGTH in Construction