

## ميجا كلر هاردنر

مركب لتلوين الخرسانة المطبوعة

### المواصفات

\***ميجا كلر هاردنر** مركب جاهز للاستعمال ذو خواص ميكانيكية عالية الجودة ، ينشر على الاسطح الخرسانية بعد الصب لتلوينها باللون جذابة .

### مجال الاستخدام

لانتاح اسطح خرسانية ملونة للارضيات :

- \* ممرات الحدائق
- \* الجراجات
- \* الارصفة والشوارع
- \* حمامات السباحة
- \* الخرسانة المطبوعة بنظام Stamp Crete

### المميزات العامة

- \* يعطى مقاومة عالية للاحتكاك والبرى .
- \* يطيل من عمر الخرسانة وينتج سطح خالى من الاتربة .
- \* يسهل من تشغيل الخرسانة فور صبها .
- \* يعطى الوان ثابتة للخرسانة لا تتأثر بالاشعة فوق البنفسجية .
- \* اقتصادى بالمقارنة مع الدهانات الاخرى لحماية وتلوين الخرسانة .
- \* الالوان رمادى ، احمر ، اصفر ... ( جميع الالوان لترضى جميع الاذواق )

### طريقة الاستخدام

- \* يجب مراعاة التصميم الانشائى للخرسانة فى تحديد سمك الارضية .
- \* اقل اجهاد مسموح به للخرسانة ٢٥٠ كجم /سم<sup>٢</sup> .
- \* تدمك الخرسانة جيدا ويتم تسويتها .
- \* ينشر **الميكا كلر هاردنر** على سطح الخرسانة ويتم توزيع الكمية جيدا للحصول على لون متجانس .
- \* يتم تسوية السطح بالبروارة قبل استخدام الطباعات .
- \* بعد تمام الجفاف ينصح بدهان وجهان من مادة **الميكا ستامب سيل**.

### STRENGTH in Construction

من ٢.٥ الى ٣.٥ كجم لكل متر مربع حسب اللون المطلوب .

معدل الاستهلاك

شكاير ٢٥ كجم

العبوات

٦ أشهر من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبة وفي عبوات محكمة الغلق.

التخزين

- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفني بالشركة.
- المعلومات الواردة بال نشرات الفنية تم الوصول لها نتيجة الاختبارات في ظروف معملية.
- يجب مراعاة التنفيذ للمواد في ظروف صحيه وتهويه مناسبه.

**STRENGTH in Construction**