

ميجا بروتك

دهان شفاف باساس سايلين سيلوكزان ، طارد للمياه لحماية الاسطح المساميه

المواصفات

* **ميجا بروتك** دهان شفاف طارد للمياه ، مانع لتشرب المياه باساس سايلين سيلوكزان ، يدهن على الاسطح الخارجيه لحوائط الحجر والطوب والخرسانه والبياض الاسمنتي والاسبستوس.
*المواصفات القياسيه يطابق **ميجا بروتك** كماده طارده للماء جميع الاشتراطات الوارده بالمواصفات القياسيه البريطانيه رقم BS 6477 Group 1,2, and 4.

مجال الاستخدام

- دهان الواجهات الخارجيه لحوائط الحجر والطوب والخرسانه والبياض الاسمنتي وغيرها ضد مياه الامطار والرطوبه والتلوث والتعليق ويحافظ على شكل السطح الخارجى ولونه بدون تغيير .
- دهان ذو كفاءه عاليه ضد الرطوبه والمياه لحماية المنشآت الهامه والمباني الاثريه .

المميزات العامة

- * ذو لزوجه منخفضه تسمح له بالتشرب والتغلغل بعمق داخل مسام الاسطح المختلفه
- * يحافظ على اللون والشكل الاصلى للسطح ولا يترك طبقة دهان
- * يمنع تغلغل وامتصاص الاسطح لمياه الامطار الغزيره فى المناطق الساحليه
- * يمنع ظهور وتكون الاملاح على الاسطح الخارجيه
- * يحمى السطح من تأثير المواد الكيماويه والايخره الضاره فى الاجواء الصناعيه
- * يسمح بخروج وتبخير الرطوبه الداخليه من السطح الخارجى
- * يمنع الشروخ والتطيل بالاسطح الخارجيه والتي تنتج عن امتصاص السطح للماء
- * اقتصادى وطويل العمر وسهل الاستخدام

طريقة الاستخدام

- تنظيف الاسطح من الاتريه والمواد العالقه والشوائب وخلافه
- يدهن وجهه او اكثر باستعمال الفرشاه او الروله او بالرش
- عند دهان اكثر من وجهه يراعى ان يتم دهان الوجهه التالى عمودى على الوجهه السابقه وبعد تمام امتصاص الوجهه السابقه ولكن قبل تمام جفافه

STRENGTH in Construction

المواصفات الفنية

الكثافة عند درجة حرارة ٢٥° م	٠.٠٣ ± ٠.٠٩ كجم/لتر	معدل الاستهلاك	٤-٦ م ٢/كجم (وتعتمد على درجة مسامية السطح)
اللون	شفاف	عدد اوجه الدهان	عادة وجهان وتزداد الى ثلاثه بالنسبة للاسطح عالية المساميه

٥ كجم ، ١٥ كجم

العبوات

٦ أشهر من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبة وفي عبوات محكمة الغلق.

التخزين

- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفني بالشركه.
- المعلومات الواردة بالنشرات الفنيه تم الوصول لها نتيجة الاختبارات في ظروف معملية.
- يجب مراعاة التنفيذ للمواد في ظروف صحيه وتهويه مناسبه.

STRENGTH in Construction